

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de

www.hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 132

Höpner Fassadenimprägnierung

wasserverdünnbar, umweltfreundlich

Produktcharakteristik

Wasserabweisendes, einkomponentiges, farbloses Bautenschutzmittel auf Basis nanoskaliger siliziumorganischer Verbindungen. Zum vorbeugenden Schutz poröser Baustoffe gegen eindringende Feuchtigkeit. Das Material erzeugt wasserabweisende Eigenschaften in den Oberflächen der behandelten Materialien, ohne die Dampfdiffusionsfähigkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Die behandelten Oberflächen werden aufgefrischt und behalten Ihr Aussehen, das Material ist nicht vergilbend.

Achtung –nur auf saugfähigen Untergründen verwenden!!!

Nicht auf engobierten oder glasierten Dachziegeln verwenden!!!

Durch die verringerte Wasseraufnahme des Untergrundes werden Frost-Tau-Abplatzungen vermieden und Ausblühungen reduziert sowie Wärmeverluste, die aus Verdunstung eingedrungenen Wassers resultieren, vermieden.

Verarbeitung

Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt.

1 mal durch Streichen, Rollen oder Spritzen bis zur Sättigung auftragen.

Dabei keine Pfützen stehen lassen.

Bei hochporösen Materialien Höpner Fassadenimprägnierung 1 : 1 mit Leitungswasser verdünnen und 1 - 2 mal nass in nass sättigend auftragen.

Nicht unter 5°C verarbeiten. Nur auf saugfähigem Untergrund verwenden.

Glasscheiben oder andere nicht zu behandelnde Materialien vor der Verarbeitung gut abdecken.

Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor den Pausen mit Wasser zu reinigen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, **trocken** und frei von Öl, Fett, Staub, Algen und Moos sein.

Außerdem sollten sich keine Risse, Feuchtigkeit oder gelöste Salze in den Fugen oder dem Baustoff befinden. Das kann zu Haftungsverlust und/ oder Frostschäden führen.

Nach der Imprägnierung kann es je nach vorangegangenen Verschmutzungsgrad bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes zu unterschiedlichen Farbintensitäten kommen.

Ergiebigkeit

Unbeschichtete geputzte Oberfläche	6 –15 m ² /l
Beton	10 - 15 m ² /l
Klinker	10 - 20 m ² /l

INFORMATION

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

www.hoepner-lacke.de

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 132**Lagerung**

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Entsorgung

Nicht mehr benötigte Reste dem örtlichen Entsorger übergeben (EAK Nr. 080112) oder eintrocknen lassen und wie Hausmüll entsorgen.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Stand September 2019

Made in Germany

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

INFORMATION