

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de

www.hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 105-4

Innenwandfarbe Top Decker

weiß, stumpfmatt, waschbeständig, emissions- und lösemittelfrei, hohe Deckkraft

Produktcharakteristik

Weißer wasserverdünnbare lösemittelfreie Dispersionsfarbe mit sehr guter Deckkraft.

Anwendung

Für innen auf Putz, Gips, Beton, Raufasertapete, Spanplatten, gut haftende Altanstriche sowie auf alle für Dispersionsfarben geeignete Untergründe.

Für Feuchträume Antischimmelzusatz verwenden.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest und sauber sein. Nicht tragfähige Altanstriche, loser Putz, Verunreinigungen usw. sind sorgfältig zu entfernen. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein.

Saugfähige Untergründe sind mit Höpner Einlass Haftgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung

Die Wandfarbe kann gerollt, gestrichen und airless gespritzt werden. Luft- und Objekttemperaturen dürfen dabei 5 Grad Celsius nicht unterschreiten.

Es werden ein bis zwei Anstriche empfohlen. Super Decker vor der Verarbeitung gut aufrühren und eventuell als Voranstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Als Schlussanstrich unverdünnt verwenden. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät erfolgen. Bei airless Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.

Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor Pausen mit Wasser zu reinigen. Angetrocknete Farbe lässt sich mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung aufweichen und kann dann mechanisch entfernt werden.

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit von über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Produkteinstufung nach DIN 13300

Nassabrieb Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l.

Verbrauch

Ab 125 ml/m² je nach Untergrundbeschaffenheit.

VOC

VOC Grenzwert max. 30 g/l – VOC Inhalt max 1g/l.

Information Nr. 105-4

INFORMATION

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

www.hoepner-lacke.de

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Stand September 2019

Made in Germany

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

INFORMATION