

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de

www.hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

Information Nr. 703

Nitrolack / Buntlack glänzend

Eigenschaften

Schnelltrocknende Lackfarbe mit guten Glanz und hohem Füll- und Deckvermögen.

Anwendung

Glänzende schnelltrocknende Lackfarbe für innen, die vorzugsweise im handwerklichen und industriellen Bereich zur Endlackierung von Holz- und Metallteilen angewandt wird.

Bindemittel

Cellulosenitrat / Kunstharz

Pigmente

Nichttoxische Pigmente

Farbton

Verschieden nach RAL oder NCS

Dichte

ca. 1.0-1,1 kg/l

Verpackung

2,5 L, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 30,0 kg

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß trocken und sauber sein, das heißt frei von Fett, wasserlöslichen Salzen, losen Altanstrichen, Schmutz, Korrosionsprodukten und anderen Verunreinigungen. Zum grundieren von Holz Höpner CN- Füller (Nitro) verwenden.

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen. Vor der Verarbeitung ist umzurühren und gegebenenfalls die entsprechende Verarbeitungsviskosität einzustellen.

Empfohlene Trockenschichtdicke

30 - 60 µm

Ergiebigkeit

4-7 m²/kg, je nach Auftragsverfahren

INFORMATION

Anschrift:

Höpner Lacke GmbH
Fabrikstr. 4
02906 Niesky

So können Sie uns erreichen:

Fon +49 (0) 35 88 / 25 96 21-0
Fax +49 (0) 35 88 / 25 96 21-20
Mail info@hoepner-lacke.de



Höpner Lacke GmbH
— LACKFABRIK —

(703)

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 15 Minuten. Griffest nach ca. 30 Minuten. Durchtrocknung nach 6 Stunden. (20°C, 65-75% rel. Luftfeuchte)

Verdünnung

Nitro-Verdünner V 1000

Lagerung

Trocken, kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11

Verträglichkeit

Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen.

Kennzeichnung**H-Sätze**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P-Sätze:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241: Explosionsgeschützte Betriebsmittel verwenden.

P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11

ChemVOCFarbV

Gemäß ChemVOCFarbV nicht zur Beschichtung von Bauwerken anwenden.

Gemäß Klassifizierung ADR 2.2.3.1.5 Gefahrgut

Stand April 2020

Made in Germany

Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.

INFORMATION